

Termék és technikai információk

Design lamináltlap

Natúr faforgácslap

Munkalap

Betonyp építőlemez

Termék és technikai információk

Kiegészítők

Általános Szállítási Feltételek

Cementkötésű forgácslap

A FALCO 1977 óta gyárt cementkötésű forgácslapot, amelyhez kizárólag fenyőfa alapanyagot használ.

Minőség

- A termék CE jelöléssel rendelkezik.
- Tűzveszélyességi besorolás B-s1, d0 (EN 13501-1 szerint)
- A termék külső felülvizsgálatát az ÉMI Kht. végzi el évente.



Fizikai és mechanikai tulajdonságok

Termék minőség a műszaki adatlap szerint. Meghatározó értékek:

Klimatizálás utáni nedvességtartalom	6-12 %
Hajlítószilárdság	8-40 mm min. 9 N/mm ²
Lemzre merőleges húzószilárdság	min. 0,5 N/mm ²
Hajlító rugalmassági modulusz	4500 N/mm ²

Vastagsági dagadás	24 órás áztatás után 1,5 %
Hővezetési tényező*	0,26 W/mK
Páradiffúziós ellenállás tényezője*	22,6
Légáteresztő képesség*	0,133 l / min. m ² Mpa
Fagyállóság*	semmilyen látható elváltozás
Léghanggátlás*	30 dB a 12 mm vastag lemeznél
Felületi pH érték*	11

* Az értékek tájékoztató jellegűek.

Méret és tömegadatok

Kereskedelmi lapméret (mm)	3200 x 1250, 2800 x 1250									
Szokványos vastagságok (mm)	8	10	12	14	16	18	20	24	28	40
Mérettűrés (mm)	± 0,7	± 0,7	± 0,7	± 1,0	± 1,2	± 1,2	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 1,5
Testsűrűség	1350 ± 75 kg/m ³									

Felhasználás

- Burkolóelem
pl. homlokzatborítások, álmennyezet, belső térelválasztók stb.
- Könnyűszerkezetes és hagyományos építőrendszerek kiegészítő panel elemei
Pl. Belső térelválasztó panelek, födémelemek, burkolópanelek
- Zsaluzati elemek

Falco kínálat

Vastagság	Csomagolás	3200 x 1250 mm		2800 x 1250 mm	
		(m ²)	(m ³)	(m ²)	(m ³)
8	60	240	1,92	210	1,68
10	50	200	2,00	175	1,75

12	40	160	1,92	140	1,68
14	35	140	1,96	122	1,71
16	30	120	1,92	105	1,68
18	30	120	2,16	105	1,89
20	25	100	2,00	88	1,75
24	20	80	1,92	70	1,68
28	20	80	2,24	70	1,96
40	15	60	2,40	53	2,10

BETONYP® lemeztermékek egész táblában és megmunkált kivitelben is rendelhetőek.

Tárolás és szállítás

- Sérüléstől, szennyeződéstől és az időjárás viszontagságaitól védeni kell.
- Száraz körülmények között kell tárolni.
- A megbontott rakatok felső lapjait a hőségtől óvni kell.

Terméktulajdonságok

- Időjárásálló és fagyálló
- Gomba- és rovarálló
- Nehezen éghető és magas tűzállóságú

Vissza

Cégbemutató

Filozófia
Történet

Termékek

Design lamináltlap
Natúr faforgácslap
Munkalap

Környezet

Környezet
CARB tanúsítványt kapott
a Falco a natúr
faforgácslapjáért

Újdonságok

Újdonságok és fejlesztések Falco-val dolgozni
Letöltési központ

Karrier

HR világszerte
Állások


Kapcsolat

Elérhetőség
Kapcsolatfelvétel

Betonyp építőlemez
Kiegészítők
Általános Szállítási
Feltételek

FALCO megkapta az FSC
tanúsítványt
A természet és a
természetes anyagok iránti
tisztelet



Copyright © 2011. Falco Zrt. Minden jog fenntartva. | [Impresszum](#) |  [Keresés](#)

[ok](#)